

==BASE DE CHUKUM==

producto:



Datos Técnicos

• Composición Química:

Base cementicia compuesta por cemento blanco tipo portland, polvo de calizas y aditivos integrales (formulado por Adifloor Microcemento) que al mezclarse permiten un mayor tiempo de trabajabilidad con mejoras en el resultado final del acabado, incrementa las propiedades mecánicas del chukum, alta adherencia a diversas superficies y resistencia a temprana edad.

• Aplicación:

Aplicar la masilla sobre superficies revocadas con mortero rústico o acabado fino, concreto, paneles de fibrocemento e incluso sobre tablaroca.

• Propiedades Físicas:

Mezcla de polvos con distintas granulometrías.

• Presentación:

Saco de 15 kg aprox. al envasar.

• Usos:

Se utiliza como revestimiento final para diversas superficies, tanto en interior como en exteriores. Aplicaciones: muros decorativos, fachadas, pisos, muebles, áreas húmedas e incluso en revestimientos para albercas.

• Rendimiento:

1 Saco = 4.00 m² (a 3 capas).
espesor por capa: 0.5-2.0 mm.

• Descripción del Producto:

Mezcla de cemento blanco con polvo fino de piedra caliza proveniente de la zona de Yucatán. Al mezclarse con el agua de chukum forman una pasta lista para aplicarse sobre cualquier superficie horizontal o vertical.

• Características Técnicas:

- Resistencias mecánicas
compresión 28 días > 200 kg/cm².
- Flexión: 28 días > 10 N/mm².
- Adherencia: 28 días > 15 kg/cm².
- Tiempo de secado: 3-4 horas en condiciones estándar de 15° y HR < 70%.